

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/22

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS1093

EN-GJS-600-3C

رقم المادة EN-JS1093

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و31 تسمية قياسية من 21 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	31 في 21 منطقة	1 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

31 تسمية 20 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

2	الولايات المتحدة	3	المملكة المتحدة
aisi-sae	80-55-06	bs	600/3
aisi-sae	80-60-03	bs	600/7
2	فرنسا	bs	SNG 600
afnor	FGS 600-3	2	أوروبا
afnor	FGS600-2	din-en	EN-GJS-600-3C الاسم الخاص بهذه الدرجة
2	اليابان	din-en	GGG-60 الاسم الخاص بهذه الدرجة
jis	FCD60		
jis	FCD600		

السويد	1
07 32-03	ss
التشيك	1
422306	csn
أمريكا اللاتينية	1
FMNP65003	copant
هنغاريا	1
GoV60	msz
أستراليا / نيوزيلندا	1
600-3	as-nzs
بلغاريا	1
600-2	bds
بلجيكا	1
FNG60-2	nbn
هولندا	1
GN60	nen
فنلندا	1
GRP600	sfs

روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
VCH60	gost
B460	gost
إيطاليا	2
GS600-2	uni
GS600-3	uni
بولندا	2
Zs60003	pn
ZS6002	pn
النمسا	2
GGG600	onorm
SG60	onorm
إسبانيا	1
FGE60-2	une
دولي	1
600-3	iso
الصين	1
QT600-3	gb

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن EN-GJS-600-3C

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS1093	2026/08/22