

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.5410 · الفئة 1.5

## G10MnMoV6-3

رقم المادة 1.5410

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 1 تسمية قياسية من 1 منطقة.

| الكثافة                       | تسميات أخرى         | قيم الخواص      |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| g/cm <sup>3</sup> <b>7.85</b> | <b>1</b> في 1 منطقة | <b>11</b> مسجلة |

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 96.4 % الحديد — المتّم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.1 % آثار وشوائب · 0.4 % Ni · 0.6 % Si · 1.5 % Mn · 0.025 % P · 0.02 % S · 0.3 % Cr · 0.2-0.4 % Mo · 0.4 % Ni · 0.05-0.1 % V · 0.3 % Cu

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

| المتنبأ به    | المتنبأ به     | المتنبأ به     | المتنبأ به     |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| BS المتنبأ به | ACM المتنبأ به | AE1 المتنبأ به | AE3 المتنبأ به |
| °C <b>534</b> | °C <b>375</b>  | °C <b>712</b>  | °C <b>827</b>  |

1 قيمة

الخصائص الفيزيائية

| الخاصية | القيمة | الوحدة            |
|---------|--------|-------------------|
| الكثافة | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

1 تسمية • 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| أوروبا                  | 1           |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | G10MnMoV6-3 |
| din-en                  |             |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

**استفسار بشأن G10MnMoV6-3**

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.5410     | 2026/09/05    |