

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/20

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS1080

GGG-80

رقم المادة EN-JS1080

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJS-800-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 21 تسمية قياسية من 17 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
3 مسجلة	21 في 17 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	2	480	800	Casting, GOST 7293-85
248–351	–	–	–	GOST 7293-85

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

التسميات في مختلف المواصفات		21 تسمية · 2 موثقة كمطابقة	
أوروبا		دولي	
الاسم الخاص بهذه الدرجة	EN-GJS-800-2	800-2	iso
الاسم الخاص بهذه الدرجة	GGG-80		
اليابان		الصين	
		QT800-2	gb
	FCD80		1
	FCD800		
روسيا / رابطة الدول المستقلة		إيطاليا	
		GS800-2	uni
	VCH80	السويد	1
	B480	0864-03	ss
		التشيك	1
	Zs80002	422308	csn
	ZS8002		
الولايات المتحدة		أستراليا / نيوزيلندا	
	120-90-02	800-2	as-nzs
		بلغاريا	1
		800-2	bds
	800/2	بلجيكا	1
	فرنسا	FNG80-2	nbn
	FGS800-2		
	إسبانيا	فنلندا	1
	FGE80-2	GRP800	sfs

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن GGG-80

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS1080	2026/08/20