

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS3071

GGG-NiMn 13 7

رقم المادة EN-JS3071

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJSA-XNiMn13-7

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و5 تسمية قياسية من 4 منطقة.

قيم الخواص 1 مسجلة	تسميات أخرى 5 في 4 منطقة	الكثافة g/cm ³ 7.85
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبّأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

2 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	140–220	Casting, GOST 7769-82
120–150	–	GOST 7769-82

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

E		الحالة · الأبعاد
GPa		
80		20
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات			
أوروبا		فرنسا	
2	din-en	L-MN 137	1
EN-GJSA-XNiMn13-7		afnor	
الاسم الخاص بهذه الدرجة			
din-en		GGG-NiMn 13 7	1
			السويد
الاسم الخاص بهذه الدرجة			
المملكة المتحدة		07 72	ss
1			
bs		L-NiMn 137	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن GGG-NiMn 13 7

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS3071	2026/08/21