

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/08

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JM1130

GTS-35-10

رقم المادة EN-JM1130

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJMB-350-10

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و13 تسمية قياسية من 11 منطقة.

قيم الخواص 1 مسجلة	تسميات أخرى 13 في 11 منطقة	الكثافة g/cm ³ 7.85
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبّأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

3 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	10	333	Casting, GOST 1215-79
100-163	-	-	GOST 1215-79

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

E		الحالة · الأبعاد
GPa		
166		20
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

13 تسمية 2٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	اليابان	2	أوروبا
jis	FCMB35	din-en	EN-GJMB-350-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	إيطاليا	din-en	GTS-35-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
uni	B35-10	2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
1	السويد	gost	KCH35-10
ss	0815-00	gost	K435-10
1	التشيك	1	الولايات المتحدة
csn	422533	aisi-sae	32510
1	بولندا	1	المملكة المتحدة
pn	Zcc35010	bs	B35-12
1	النمسا	1	فرنسا
onorm	GTS-350	afnor	MM35-10

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن GTS-35-10

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JM1130	2026/09/08