

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/20

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3406 • الفئة 1.3

GX100Mn13

رقم المادة 1.3406

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و12 تسمية قياسية من 5 منطقة.

الكثافة g/cm³ 7.85	تسميات أخرى 12 في 5 منطقة	قيم الخواص 6 مسجلة
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 85.8 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.1 % آثار وشوائب 0.6 % Si — 1 % C — 12.5 % Mn — % الحديد المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 85.8

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجَّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

12 تسمية 10 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

2	فرنسا	5	المملكة المتحدة
afnor	GD 233	bs	BW 10
afnor	Z120M12	bs	Ma2
		bs	Ma3
1	أوروبا	bs	Ma5
din-en	GX100Mn13 الاسم الخاص بهذه الدرجة	bs	MaZ
1	الولايات المتحدة	3	روسيا / رابطة الدول المستقلة
astm	A128	gost	120G13
		gost	E1256
		gost	G13

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن GX100Mn13

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3406	2026/08/20