

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/22

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3202 · الفئة 1.3

HS12-1-4-5

رقم المادة 1.3202

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و16 تسمية قياسية من 12 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 8.4	تسميات أخرى 16 في 12 منطقة	قيم الخواص 11 مسجلة
---	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



72.2 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 6.9 % آثار وشوائب · 4.2 % Cr — 4.8 % Co — 12 % W — % الحديد المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 72.2 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية	1 قيمة في حالة
حالة · الأبعاد	HB
Annealed	285

الخواص الفيزيائية	1 قيمة
الخاصية	القيمة الوحدة
الكثافة	8.4 g/cm³

المعالجة الحرارية	4 نظام معالجة
الخطوة	درجة الحرارة الوسط
source joins the operations with + / procedural order	
تسخين مسبق	800–900 °C —
تقسية	1220–1240 °C —
مراجعة	550 °C —
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة —
source joins the operations with + / procedural order	
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة —
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة —

التسميات في مختلف المواصفات	16 تسمية · 5 موثقة كمطابقة
أوروبا	المملكة المتحدة
الاسم الخاص بهذه الدرجة HS12-1-4-5 الاسم الخاص بهذه الدرجة S12-1-4-5	BT15 bs
الولايات المتحدة	فرنسا
الاسم الخاص بهذه الدرجة T12015 الاسم الخاص بهذه الدرجة T15	Z160WKVC12-05-05-04 afnor
إسبانيا	اليابان
12-1-5-5 une F.5563 une	SKH10 jis
روسيا / رابطة الدول المستقلة	الصين
R12MF4K5 gost P12MΦ5K5 gost	W12Cr4V5Co5 gb
	التشيك
	19 858 csn

1	كوريا الجنوبية	1	صربيا
ks	SKH10 الاسم الخاص بهذه الدرجة	srps	Č.9681
		1	بولندا
		pn	SK5V

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن HS12-1-4-5

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3202	2026/09/22