

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/20

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4068 · الفئة 2.4

LC-Ni 99

رقم المادة 2.4068


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و27 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.89 g/cm ³	27 في 9 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.89	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

27 تسمية 1٠ موثقة كمطابقة

دولي	10	المملكة المتحدة	2
C-Ni99	iso	NA 11	bs
C-Ni99-HC	iso	NA 12	bs
N5	iso		
NC2100	iso	فرنسا	2
NC2100-HC	iso	Ni-01	afnor
Ni99,0	iso	Ni-02	afnor
Ni99.0/LC	iso		
NW2200	iso	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
NW2201	iso	NP2	gost
stop odlewany	iso	NP4	gost
اليابان	4	أوروبا	1
NLCB	jis	الاسم الخاص بهذه الدرجة LC-Ni 99	din-en
NLCP	jis		
NNCB	jis	الولايات المتحدة	1
NNCP	jis	N02201	uns
الصين	4	بولندا	1
H02200	gb	L210H21	pn
H02201	gb		
NS5200	gb		
NS5201	gb		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن LC-Ni 99

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	2.4068	2026/08/20