

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/09

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0405 · الفئة 1.0

P265GH TC1

رقم المادة 1.0405

ويُدرج أيضاً باسم P255G1TH


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و13 تسمية قياسية من 3 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	13 في 3 منطقة	6 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

9 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm ²	REH N/mm ²	NORMALIZED
–	265	≤ 16

RM N/mm ²	REH N/mm ²	NORMALIZED
-	255	16 - 40
-	245	40 - 60
-	215	60 - 100
410-530	-	≤ 100
400-530	200	100 - 150
390-530	185	150 - 250

الخواص الفيزيائية			1 قيمة
الخاصية	القيمة	الوحدة	
الكثافة	7.85	g/cm ³	

التسميات في مختلف المواصفات				13 تسمية • 5 موثقة كمطابقة
أوروبا		الولايات المتحدة		
8		4		
din-en	1.0405	K02707	الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en		K03006	الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en	P255G1TH	A 106 Grade B		astm
din-en	P265GH	A 234 Grade WPB		astm
din-en				
din-en				
din-en	P265GH TC1			
din-en	P265GH TC2			
din-en	St 45.8	التشبيك		1
din-en	St 45.8/I	12022		csn
din-en	St 45.8/III			

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن P265GH TC1

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0405	2026/09/09