

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/14

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3346 · الفئة 1.3

S 2-9-1

رقم المادة 1.3346

ويُدرج أيضاً باسم HS2-9-1

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و9 تسمية قياسية من 5 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8 g/cm³	9 في 5 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



82.9 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.9 % آثار وشوائب · 1.8 % W — 3.9 % Cr — 8.6 % Mo

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8	g/cm ³

الولايات المتحدة	المملكة المتحدة
4	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
T11301	BM1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
T20841	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
H41	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
M1	afnor
أوروبا	صربيا
2	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
HS2-9-1	srps
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
S 2-9-1	Č.7880

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن S 2-9-1

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3346	2026/09/14