

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/12

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1184 · الفئة 1.1

S355G14+N

رقم المادة 1.1184

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و4 تسمية قياسية من 2 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	4 في 2 منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 96.6 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.1 % آثار وشوائب ● Cu — 0.4 % ● Si — 0.4 % ● Mn — 1.6 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

محسوبة من التركيب °م

المتنبأ به BS C° 554	المتنبأ به ACM C° 420	المتنبأ به AE1 C° 714	المتنبأ به AE3 C° 819
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

الخواص الفيزيائية	القيمة	الوحدة
1 قيمة	7.85	g/cm ³
الكثافة		

التسميات في مختلف المواصفات

4 تسمية 2 موثقة كمطابقة

أوروبا	3	الولايات المتحدة	1
S355G14	din-en	X52	aisi-sae
الاسم الخاص بهذه الدرجة	S355G14+N		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	S355G14+QT		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن S355G14+N

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1184	2026/09/12