

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/03

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0589 • الفئة 1.0

# S355G3S

رقم المادة 1.0589

ويُدرج أيضاً باسم GL-E 36

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و5 تسمية قياسية من 2 منطقة.

| قيم الخواص<br>مسجلة 14 | تسميات أخرى<br>5 في 2 منطقة | الكثافة<br>g/cm³ 7.85 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 96.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.2 % آثار وشوائب ● Mn — 1.3 % ● Si — 0.5 % ● Ni — 0.4 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

محسوبة من التركيب °م

|                            |                             |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| المتنبأ به<br>BS<br>C° 554 | المتنبأ به<br>ACM<br>C° 416 | المتنبأ به<br>AE1<br>C° 711 | المتنبأ به<br>AE3<br>C° 815 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| الخواص الفيزيائية |        |                   |
|-------------------|--------|-------------------|
| الخاصية           | القيمة | الوحدة            |
| الكثافة           | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

| التسميات في مختلف المواصفات |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| أوروبا                      | الولايات المتحدة        | 5 تسمية 4 موثقة كمطابقة |
| 3                           | 2                       |                         |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | الاسم الخاص بهذه الدرجة |                         |
| GL-E 36                     | K11852                  | uns                     |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | K12437                  | uns                     |
| GL-EH 36                    |                         |                         |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     |                         |                         |
| S355G3S                     |                         |                         |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن S355G3S

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.0589     | 2026/09/03    |