

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/04

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0347 · الفئة 1.0

St 13

رقم المادة 1.0347

ويُدرج أيضاً باسم DC 03 G 1


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و25 تسمية قياسية من 12 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	25 في 12 منطقة	5 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Si, Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

25 تسمية · 6 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا	8	التشيك	2
1.0336	din-en	11301	csn
الاسم الخاص بهذه الدرجة	DC 03 G 1	11304	csn
DC03	din-en	إسبانيا	1
FeP03	din-en	AP02	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	RRSt 13	اليابان	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	RRSt 3	SPCD	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	St 13	الصين	1
USt14	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة	E
الولايات المتحدة	3	روسيا / رابطة الدول المستقلة	1
A619	aisi-sae	08YU	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	A1008 DS Type A+B	إيطاليا	1
A619	astm	FeP02	uni
المملكة المتحدة	3	السويد	1
3CR	bs	1146	ss
CR2	bs	سلوفاكيا	1
CR3	bs	11 301	stn
فرنسا	2		
DC03	afnor		
E	afnor		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن St 13

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0347	2026/09/04