

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/14

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0305 · الفئة 1.0

St 35.8/I

رقم المادة 1.0305

ويُدرج أيضاً باسم P235G1TH


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و16 تسمية قياسية من 3 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
6 مسجلة	16 في 3 منطقة	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

9 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm²	REH N/mm²	NORMALIZED
—	235	≤ 16

RM N/mm ²	REH N/mm ²	NORMALIZED
-	225	16 - 40
-	215	40 - 60
-	200	60 - 100
360-480	-	≤ 100
350-480	185	100 - 150
340-480	170	150 - 250

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات		
أوروبا	الولايات المتحدة	16 تسمية 8٠ موثقة كمطابقة
8	7	
din-en	K01200 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en	K01201 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en	K01807 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en	K02501 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en	K02504 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
din-en	A 106 Grade A	astm
din-en	A 234 Grade WPA	astm
din-en	التشبيك	1
	12021	csn

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن St 35.8/I

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0305	2026/09/14