

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/06

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0332 · الفئة 1.0

StW 22

رقم المادة 1.0332

ويُدرج أيضاً باسم DD 11


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و42 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	42 في منطقة	5 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Si, Ni, Cr, Mo.

10 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

الحالة · الأبعاد	REH N/mm²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
1 - 2	170-360	-	-
1 - 1.5	-	22	-

A	A80	REH	الحالة · الأبعاد
% · Lo = 5,65 √So	% · Lo = 80 mm	N/mm²	
-	23	-	1.5 - 2
-	-	170-340	2 - 11
-	24	-	2 - 3
28	-	-	3 - 11

A	RM	الحالة · الأبعاد
%	N/mm²	
30-39	270	Plate/Sheet Hot-rolled

A	RM	الحالة · الأبعاد
%	N/mm²	
30-39	270	Plate/Sheet

الخواص الفيزيائية
 1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات
 42 تسمية · 4 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	روسيا / رابطة الدول المستقلة	3
1015	15kp	gost
1017	15kn	gost
A366	ст.15kn	gost
A621		
A621CQ	فرنسا	2
CS	1 C	afnor
G10080	DD11	afnor
G10150		
G10170	إسبانيا	2
M1015	AP11	une
M1017	DD11	une
A 1011CS Type B	اليابان	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة		
المملكة المتحدة		
1449-4HR	PHD	jis
14HR	SPHD	jis
DD11	التشيك	2
HR3	11320	csn
	11331	csn
أوروبا	بولندا	2
CS		din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	08J	pn
الاسم الخاص بهذه الدرجة	15X	pn
StW 22		din-en

1	دولي	2	أستراليا / نيوزيلندا
iso	HR2	as-nzs	CA1
		as-nzs	HA1
1	الصين		
gb	15F	2	بلغاريا
		bds	15kp
1	إيطاليا	bds	DD11
uni	FeP11		
		2	النمسا
1	كوريا الجنوبية	onorm	St12F
ks	SPHD الاسم الخاص بهذه الدرجة	onorm	St22F

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن StW 22

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0332	2026/09/06