

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4019 · الفئة 1.4

X14CrS17

رقم المادة 1.4019

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و17 تسمية قياسية من 4 منطقة.

الكثافة g/cm³ 7.85	تسميات أخرى 17 في 4 منطقة	قيم الخواص 8 مسجلة
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 79.6 % آثار وشوائب 0.9 % ■ Si — 1 % ■ Mn — 1.5 % ■ Cr — 17 % ■ الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 79.6 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

17 تسمية 1٠ موثقة كمطابقة

1	أوروبا	14	الولايات المتحدة
din-en	X14CrS17 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns	S43020
1	اليابان	aisi-sae	430F
jis	SUS 430F	aisi-sae	51430F
1	الصين	astm	A314
gb	Y1Cr17	astm	A473
		astm	A581
		astm	A582
		astm	A895
		astm	F2281
		astm	F593
		astm	F594
		astm	F738
		astm	F836
		astm	F899

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن X14CrS17

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4019	2026/08/24