

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4460 · الفئة 1.4

X3CrNiMoN27-5-2

رقم المادة 1.4460

ويُدرج أيضاً باسم X 4 CrNiMoN 27 5 2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و47 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.8 g/cm ³	47 في 9 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 63.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.01 % آثار وشوائب · 2.9 % Cr — 26.5 % Ni — 5.5 % Mn — 2 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخصائص الميكانيكية

23 قيمة في 6 حالة

الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRC	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	590	390	18	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	277	29	292
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²	HB
Forging, GOST 25054-81	539	343	18–22	35–40	390–780	–
08KH21N6M2T (08X21H6M2T) , Forging GOST 25054-81	–	–	–	–	–	140–200
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						260
QUENCHING 950 - 1050°C, COOLING AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %		
60	590	345	25	45		
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²		
Sheet trick, GOST 7350-77	590	345	20	590		
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	A5 %				A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	590					22

الخصائص الفيزيائية

2 قيمة

الحالة · الأبعاد	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.85	193	–	–	700
100	–	185	9.5	14.6	–
200	–	178	13.8	15.9	–
300	–	169	16	17.5	–
400	–	164	16	19.2	–
500	–	162	16.3	20.5	–
600	–	153	16.7	21.7	–
700	–	139	17.1	21.7	–
800	–	136	17.1	24.3	–
900	–	–	17.4	25.5	–

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.8	g/cm ³

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	

التسميات في مختلف المواصفات

47 تسمية 6 مؤثقة كمطابقة

اليابان		الولايات المتحدة	
5		23	
jis	SCS11	uns	S31200 الاسم الخاص بهذه الدرجة
jis	SUS 329J1	uns	S31260 الاسم الخاص بهذه الدرجة
jis	SUS 329J1FB	uns	S32900 الاسم الخاص بهذه الدرجة
jis	SUS 329J1SUS 329J1TB	aisi-sae	329 الاسم الخاص بهذه الدرجة
jis	SUS 329J1TP	aisi-sae	J92740
4		aisi-sae	S31260
une	F.3309	aisi-sae	S32900
une	F.3552	astm	25Cr-5Ni-Mo-N
une	X 8 CrNiMo 27-05	astm	44LN
une	X8CrNiMo26-6	astm	A1022
3		astm	A240
ss	2324	astm	A480
ss	Duplex 2324	astm	A781 Grade 3A
ss	SS2324	astm	A789
2		astm	A790
din-en	X 4 CrNiMoN 27 5 2	astm	A928
din-en	X3CrNiMoN27-5-2	astm	A949
1		astm	CD6MN
afnor	Z5CND27.05.AZ	astm	F2215
1		astm	grade F50
gb	0Cr26Ni5Mo2	astm	J93371
1		astm	S31200
pn	DUPLEX	astm	S32900
1		7	
gb	0Cr26Ni5Mo2	gost	08KH21N6M2T
1		gost	08X21H6M2T
pn	DUPLEX	gost	0X21H6M2T
		gost	10Ch26N5M
		gost	12KH25N5TMFL
		gost	12X25H5TMΦЛ
		gost	ЭП54

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة، وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

X3CrNiMoN27-5-2

استفسار بشأن

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4460	2026/08/21