

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/08/27

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6907 · الفئة 1.6

# X3CrNiN18-10

رقم المادة 1.6907

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و26 تسمية قياسية من 4 منطقة.

| الكثافة                | تسميات أخرى   | قيم الخواص |
|------------------------|---------------|------------|
| g/cm <sup>3</sup> 7.85 | 26 في 4 منطقة | 9 مسجلة    |

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 68.5 % آثار وشوائب 1.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 68.5 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

| الخاصية | القيمة | الوحدة            |
|---------|--------|-------------------|
| الكثافة | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

| التسميات في مختلف المواصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 تسمية · 3 موثقة كمطابقة                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الولايات المتحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أوروبا                                                                                                                                                                       |
| <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة S30451 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة 304N </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة X3CrNi18-10 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة din-en </div>                                                                                 |
| <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A1012 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A182 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A193 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A194 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A213 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A240 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A249 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A276 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A312 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A358 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A376 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A403 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A479 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A666 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A688 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A813 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A814 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A924 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A943 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A965 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة A988 </div> | <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة 1 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة SUS 304N1 </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة 0Cr19Ni9N </div> <div> الاسم الخاص بهذه الدرجة gb </div> |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

**استفسار بشأن X3CrNi18-10**

**ابدأ طلب عرض سعر**

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.6907     | 2026/08/27    |