

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/27

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4002 · الفئة 1.4

X6CrAl13

رقم المادة 1.4002

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و28 تسمية قياسية من 12 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.7	تسميات أخرى 28 في 12 منطقة	قيم الخواص 8 مسجلة
---	--------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 84.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.3 % آثار وشوائب · 1 % Mn — 1 % Si — 13 % Cr — 0.04 % P — 0.015 % S — 12-14 % Cr — 0.1-0.3 % Al

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

6 قيمة في 1 حالة

HV	HRB	HB	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	-	-	20	175	410	Plate/Sheet Hot-rolled
200	88	183	-	-	-	Hot-rolled

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.7	g/cm ³

28 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	إسبانيا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F.3111	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F.3111-X6CrAl13	une
51405		
S40500		
405		
51405		
S40500		
A1012		
A240		
A268		
A276		
A473		
A479		
A511		
A580		
فرنسا		
Z6CA13		
Z6CrAl13		
Z8CA12		
اليابان		
SUS 405TB		
SUS 405TP		
SUS405		
التشيك		
17125		
بولندا		
0H13J		
يوغوسلافيا السابقة		
Č.49702		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن X6CrAl13

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4002	2026/08/27