

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4495 · الفئة 1.4

# X6CrNiMoN17-12-3

رقم المادة 1.4495

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و25 تسمية قياسية من 4 منطقة.

|                                          |                                     |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| الكثافة<br>g/cm <sup>3</sup> <b>7.85</b> | تسميات أخرى<br><b>25</b> في 4 منطقة | قيم الخواص<br><b>10</b> مسجلة |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 65.2 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.3 % آثار وشوائب · 17 % Cr · 12 % Ni · 2.5 % Mo

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

6 قيمة في 1 حالة

| الحالة · الأبعاد       | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | HB  | HRB | HV  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----|
| Plate/Sheet Hot-rolled | 550                     | 275                     | 35     | –   | –   | –   |
| Hot-rolled             | –                       | –                       | –      | 217 | 95  | 220 |

1 قيمة

| الخاصية | القيمة | الوحدة            |
|---------|--------|-------------------|
| الكثافة | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

25 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

| الولايات المتحدة        | أوروبا                  |
|-------------------------|-------------------------|
| 22                      | 1                       |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | الاسم الخاص بهذه الدرجة |
| S31651                  | X6CrNiMoN17-12-3        |
| 316N                    | الاسم الخاص بهذه الدرجة |
| A1012                   | اليابان                 |
| A1022                   | 1                       |
| A182                    | الاسم الخاص بهذه الدرجة |
| A193                    | jis                     |
| A194                    | SUS 316N                |
| A213                    | الصين                   |
| A240                    | 1                       |
| A312                    | الاسم الخاص بهذه الدرجة |
| A336                    | gb                      |
| A358                    | 0Cr17Ni12Mo2N           |
| A376                    |                         |
| A403                    |                         |
| A479                    |                         |
| A666                    |                         |
| A688                    |                         |
| A813                    |                         |
| A814                    |                         |
| A943                    |                         |
| A965                    |                         |
| A988                    |                         |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

X6CrNiMoN17-12-3

استفسار بشأن

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.4495     | 2026/08/24    |