

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/08

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.8945 · الفئة 1.8

09CuPCrNi-A

رقم المادة 1.8945

ويُدرج أيضاً باسم S355J0WP

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و37 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	37 في 16 منطقة	17 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 96.2 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.01 % آثار وشوائب 1.3 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

12 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

A % · Lo = 5,65 √So	A80 % · Lo = 80 mm	RM N/mm ²	REH N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	16	-	-	1.5 – 2
-	17	-	-	2 – 2.5
-	18	-	-	2.5 – 3
-	-	510-680	-	≤ 3
-	-	470-630	-	3 – 100
22	-	-	-	3 – 40
-	-	-	355	≤ 16
-	-	-	345	16 – 40
KCU kJ/m ²	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
640-690	25-27	205-225	370-480	Sheet, GOST 5520-79

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
200	-	-	-	211	7.87	20
219	486	57	-	208	7.84	100
292	498	53	12	205	7.81	200
381	514	-	12.8	200	7.78	300
487	533	45	13.2	191	7.74	400
601	555	-	13.6	180	7.71	500
758	584	38	13.85	165	7.67	600
925	636	-	-	-	7.63	700
1094	703	-	-	-	-	800
1135	703	-	-	-	7.61	900
1167	695	-	-	-	7.55	1000
1194	691	-	-	-	7.49	1100
1219	687	-	-	-	-	1200
الخاصية						القيمة
الكثافة						g/cm ³
نقطة التحول Ac1						C°

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ac3	860	C°
نقطة التحول Ar3	830	C°
نقطة التحول Ar1	676	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات

37 تسمية 2٠ موثقة كمطابقة

إيطاليا	5	اليابان	3
Fe360-1KG	uni	SGV410	jis
Fe360-2KG	uni	SPA-H	jis
Fe410KW	uni	STPL380	jis
Fe510C1K1	uni	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
S355JOWP	uni		gost
			gost
فرنسا	4	15K	2
	afnor	15K	gost
	afnor	السويد	2
	afnor		ss
	afnor	1330	ss
E36WA3	afnor	1332	
التشيك	4	بولندا	2
	csn		pn
	csn		pn
	csn	دولي	1
	csn		iso
أوروبا	3	Fe355W-1A	
	din-en	الصين	1
	din-en		gb
	din-en	09CuPCrNi-A	
الولايات المتحدة	S355J0WP	سلوفاكيا	1
			stn
			15 217
	uns	هنغاريا	1
	aisi-sae		msz
Gr.1	aisi-sae	KL2	
K02001		بلغاريا	1
المملكة المتحدة	3		bds
	bs		16K
	bs		
	bs		

1

النمسا

onorm

St35KW

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة، وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 09CuPCrNi-A

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.8945	2026/09/08