

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/08/29

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7362 · الفئة 1.7

# 10MoCr50

رقم المادة 1.7362

ويُدرج أيضاً باسم 12 5 19 CrMo

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و48 تسمية قياسية من 12 منطقة.

| الكثافة                | تسميات أخرى    | قيم الخواص |
|------------------------|----------------|------------|
| g/cm <sup>3</sup> 7.85 | 48 في 12 منطقة | 18 مسجلة   |

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 92.7 % آثار وشوائب 1.2 % ■ Si — 0.5 % ■ Mo — 0.6 % ■ Cr — 5 % ■ الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 92.7 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

20 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

| RM<br>N/mm <sup>2</sup>  |                          | REH<br>N/mm <sup>2</sup> |                         | الحالة · الأبعاد        |                                    |                                                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 510-690                  |                          | 320                      |                         | ≤ 60                    |                                    |                                                          |
| 480-660                  |                          | -                        |                         | 60 – 150                |                                    |                                                          |
| -                        |                          | 300                      |                         | 60 – 250                |                                    |                                                          |
| 450-630                  |                          | -                        |                         | 150 – 250               |                                    |                                                          |
| HB                       | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> | Z<br>%                   | A5<br>%                 | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup>            | الحالة · الأبعاد                                         |
| -                        | 1180                     | 50                       | 22                      | 216                     | 392                                | Pipe hot strain, GOST 550-75                             |
| 217                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                                  | 15Kh5M ( 15X5M ) (hot-rolled, annealing) , GOST 20072-74 |
| 170                      | -                        | -                        | -                       | -                       | -                                  | 15Kh5M ( 15X5M ) , Pipe GOST 550-75                      |
| KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> | Z<br>%                   | A5<br>%                  | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | ANNEALING 840 - 860°C,COOLING OVEN |                                                          |
| 1180                     | 50                       | 22                       | 215                     | 390                     | Ø 90                               |                                                          |
| A5<br>%                  | RE<br>N/mm <sup>2</sup>  |                          |                         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | الحالة · الأبعاد                   |                                                          |
| 18                       | 235                      |                          |                         | 470                     | Sheet trick, GOST 7350-77          |                                                          |

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

| RHO_EL<br>nΩ·m  | CP<br>J/(kg·K) | LAMBDA<br>W/(m·K) | ALPHA<br>10^-6/K | E<br>GPa | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | الحالة · الأبعاد |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------|------------------|
| 430             | -              | -                 | -                | 211      | 7.75                     | 20               |
| -               | 483            | 37                | 11.3             | -        | 7.73                     | 100              |
| -               | -              | 36                | 11.6             | -        | 7.7                      | 200              |
| -               | -              | 35                | 11.9             | -        | 7.67                     | 300              |
| -               | -              | 34                | 12.2             | 178      | 7.64                     | 400              |
| -               | -              | 33                | 12.3             | 145      | 7.61                     | 500              |
| -               | -              | -                 | 12.5             | 102      | 7.58                     | 600              |
| الخاصية         |                |                   |                  |          |                          | القيمة           |
| الكثافة         |                |                   |                  |          |                          | 7.85             |
| نقطة التحول Ac1 |                |                   |                  |          |                          | 815              |
| نقطة التحول Ac3 |                |                   |                  |          |                          | 848              |
| نقطة التحول Ar3 |                |                   |                  |          |                          | 775              |

| الخاصية         | القيمة | الوحدة |
|-----------------|--------|--------|
| نقطة التحول Ar1 | 718    | C°     |

## الخواص التكنولوجية

| الخاصية               | القيمة            | الوحدة |
|-----------------------|-------------------|--------|
| قابلية اللحام         | hard weldability. |        |
| حساسية تكوّن الفلوكات | predisposed       |        |
| هشاشة المراجعة        | not predisposed   |        |

## المعالجة الحرارية

| الخطوة                                                           | درجة الحرارة | الوسط |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| multiple operations, source states neither order nor alternation |              |       |
| تقسية                                                            | 1150–1180 °C | ماء   |
| تعتيق                                                            | 485–570 °C   | هواء  |

## التسميات في مختلف المواصفات

48 تسمية · 11 موثقة كمطابقة

| 8      | روسيا / رابطة الدول المستقلة         | 19       | الولايات المتحدة                  |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| gost   | 15Ch5M                               | uns      | K41245 الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
| gost   | 15Kh5                                | uns      | K41545 الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
| gost   | 15KH5M                               | uns      | K42544 الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
| gost   | 15Kh5VF                              | uns      | S50100 الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
| gost   | 15X5M                                | uns      | S50200 الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
| gost   | X5                                   | aisi-sae | 501 الاسم الخاص بهذه الدرجة       |
| gost   | X5BΦ                                 | aisi-sae | 502 الاسم الخاص بهذه الدرجة       |
| gost   | X5M                                  | aisi-sae | K41545                            |
|        |                                      | aisi-sae | S50100                            |
|        |                                      | aisi-sae | S50200                            |
| 5      | اليابان                              | aisi-sae | T12005                            |
| jis    | SFVAB5A                              | aisi-sae | T51605                            |
| jis    | STBA25                               | aisi-sae | A 182 F 5 الاسم الخاص بهذه الدرجة |
| jis    | STC48                                | astm     | A 182 Grade F5                    |
| jis    | STFA25                               | astm     | A 234 Grade WP5                   |
| jis    | STPA25                               | astm     | A 335 Grade P5                    |
|        |                                      | astm     | A199 grade T5                     |
| 4      | أوروبا                               | astm     | A200 grade T5                     |
| din-en | 1.7362                               | astm     | A213 grade T5                     |
| din-en | 12 CrMo 19 5 الاسم الخاص بهذه الدرجة | astm     |                                   |
| din-en | X11CrMo5 الاسم الخاص بهذه الدرجة     |          |                                   |
| din-en | X12CrMo5 الاسم الخاص بهذه الدرجة     |          |                                   |

| 1    | الصين      | 4     | فرنسا           |
|------|------------|-------|-----------------|
| gb   | 10MoCr50   | afnor | 710CD5-05       |
| 1    | التشيك     | afnor | Z10CD5-05       |
| csn  | 17102      | afnor | Z15CD5-05       |
| 1    | بولندا     | afnor | Z20CD5          |
| pn   | H5M        | 2     | إيطاليا         |
| 1    | هنغاريا    | uni   | A16CrMo25-5KG   |
| msz  | 12CrMo20-5 | uni   | A16CrMo25-5KW   |
| 1    | رومانيا    | 1     | المملكة المتحدة |
| stas | 10MoCr50   | bs    | 625             |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 10MoCr50

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.7362     | 2026/08/29    |