

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3355 · الفئة 1.3

W18Cr4V

رقم المادة 1.3355

ويُدرج أيضاً باسم HS18-0-1

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و43 تسمية قياسية من 21 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.7 g/cm³	43 في منطقة 21	14 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 75.1 % آثار وشوائب 1.7 % V — 1.1 % Cr — 4.2 % W — 18 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 75.1 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

الخصائص الميكانيكية					8 قيمة في 4 حالة
HB					الحالة · الأبعاد
269					Annealed
HB					SOFT ANNEALED
269					Soft annealed
KCU	Z	A5	RE	RM	الحالة · الأبعاد
kJ/m ²	%	%	N/mm ²	N/mm ²	
190	10	8	510	840	As-delivered state
HB					الحالة · الأبعاد
255					(annealing) , GOST 19265-73

الخصائص الفيزيائية					6 قيمة
RHO_EL	LAMBDA	E	RHO	الحالة · الأبعاد	
nΩ·m	W/(m·K)	GPa	g/cm ³		
419	–	228	8.8	20	
472	26	223	–	100	
544	27	219	–	200	
627	28	210	–	300	
718	29	201	–	400	
815	28	192	–	500	
922	27	181	–	600	
1037	27	–	–	700	
1152	–	–	–	800	
1173	–	–	–	900	
					الخاصية
					القيمة الوحدة
					الكثافة
					g/cm ³ 8.7
					نقطة التحول Ac1
					°C 820
					نقطة التحول Ac3
					°C 860
					نقطة التحول Ar3
					°C 770
					نقطة التحول Ar1
					°C 725

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	

4 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تسخين مسبق	800–900 °C	—
تقسية	1250–1270 °C	—
مراجعة	550 °C	—
تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	—

43 تسمية • 5 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة		إيطاليا	
الاسم الخاص بهذه الدرجة	T12001	الاسم الخاص بهذه الدرجة	HS18-0-1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	T1	الاسم الخاص بهذه الدرجة	X75W18KU
	T12001	الاسم الخاص بهذه الدرجة	X75WCrV18
	AMS 5626		
	T1		
إسبانيا		المملكة المتحدة	
	18-0-1		3355
	ET1		BT1
	F.5520		
	F.5601		
	HS18-0-1		
فرنسا		اليابان	
	18-04-01		SKH
	HS18-0-1		SKH2
	Z80WCV		
	Z80WCV18-04-01		
أوروبا		روسيا / رابطة الدول المستقلة	
	1.3355		R18
	الاسم الخاص بهذه الدرجة		P18
	S18-0-1		
	الاسم الخاص بهذه الدرجة		
أوروبا		السويد	
	1.3355		2721
	الاسم الخاص بهذه الدرجة		2750
	S18-0-1		
	الاسم الخاص بهذه الدرجة		
أوروبا		التشيك	
	1.3355		19810
	الاسم الخاص بهذه الدرجة		19824
	S18-0-1		
	الاسم الخاص بهذه الدرجة		

1	سلوفاكيا	2	بلغاريا
stn	19 824	bds	HS18-0-1
1	صربيا	bds	R18
srps	Č.6880	2	النمسا
1	بولندا	onorm	BOHLERS200
pn	SW18	onorm	S200
1	هنغاريا	1	دولي
msz	R3	iso	HS18-0-1
1	رومانيا	1	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
stas	Rp3	ams	5626
1	كوريا الجنوبية	1	الصين
ks	SKH2 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gb	W18Cr4V

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن W18Cr4V

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3355	2026/08/21