

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/18

SteelEquivalents.com

00X18H10T

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و3 تسمية قياسية من 1 منطقة.

قيم الخواص
7 مسجلة

تسميات أخرى
3 في 1 منطقة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



69.6 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب • 17.8 % Cr • 10.3 % Ni • 1.5 % Mn

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

0 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO g/cm ³	الحالة • الأبعاد
7.9	20

3 تسمية · 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

3	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	00X18H10T
gost	03Kh18N10T الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	03X18H10T

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 00X18H10T

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/08/18