

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/30

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4713 · الفئة 1.4

10X17CrAl7

رقم المادة 1.4713

ويُدرج أيضاً باسم X10CrAl7

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و14 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.7 g/cm³	14 في 8 منطقة	8 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 90.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب ● Cr — 7 % ● Mn — 1 % ● Si — 0.8 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

5 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية				
HB		SOFT ANNEALED		
192		Soft annealed		
Z %	A5 %	RE N/mm²	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
40	20	245	440	Bar, GOST 5949-75

1 قيمة

الخواص الفيزيائية	
الخاصية	القيمة الوحدة
الكثافة	7.7 g/cm³

14 تسمية 2٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات			
روسيا / رابطة الدول المستقلة		إيطاليا	
10X17CJO		X7AL	
15KH6SYU			
15X6CJO		التشيك	
Sv-10Kh17T		17113	
X6CJO			
3M428		سلوفاكيا	
أوروبا		17 113	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		صربيا	
X10CrAl7		Č.4974	
الاسم الخاص بهذه الدرجة			
X10CrAlSi7		بولندا	
فرنسا		1	
Z8CA7		H6S2	
afnor		pn	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 10X17CJO

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4713	2026/08/30