

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/10

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4742 • الفئة 1.4

15Ch18SJ

رقم المادة 1.4742

ويُدرج أيضاً باسم X10CrAl18

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و38 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.56	38 في 16 منطقة	8 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 78.8 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.1 % آثار وشوائب ● Cr — 18 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

8 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية				
HB		SOFT ANNEALED		
212		Soft annealed		
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
50	20	295	490	Bar, GOST 5949-75
A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد	
15	245	440	Plate/Sheet	

1 قيمة

الخواص الفيزيائية	
الخاصية	القيمة الوحدة
الكثافة	7.56 g/cm ³

38 تسمية · 4 موثقة كمطابقة

روسيا / رابطة الدول المستقلة		المملكة المتحدة	
15Ch18Ju	gost	430S15	bs
15Ch18SJ <u>u</u>	gost	EN60	bs
15KH18SYU	gost	X10CrAlSi18	bs
15X18C <u>O</u>	gost		
X18C <u>O</u>	gost		
ЭИ484	gost		
الولايات المتحدة		اليابان	
S44200	uns	الاسم الخاص بهذه الدرجة SUH21	jis
430	aisi-sae	SUN21	jis
442	aisi-sae	SUS430	jis
51442	aisi-sae		
A176	astm		
إسبانيا		فرنسا	
F.3113	une	Z10CAS18	afnor
F.3153	une	Z12CAS18	afnor
F.3153-X10CrAl 18	une		
X10CrAl18	une		
X10CrAlSi18	une		
أوروبا		الصين	
1.4742	din-en	1Cr19Al3	gb
X10CrA118	din-en	Cr17	gb
الاسم الخاص بهذه الدرجة X10CrAl18	din-en		
الاسم الخاص بهذه الدرجة X10CrAlSi18	din-en		
السويد		إيطاليا	
SISI 442	ss	X8Cr17	uni
صربيا		إيطاليا	
Č.4973	srps		

1	بلغاريا
bds	Ch18SJU
1	كوريا الجنوبية
ks	STR21

1	بولندا
pn	H18JS
1	هنغاريا
msz	H13
1	رومانيا
stas	10AlCr180

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن 15Ch18SJU

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4742	2026/09/10