

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

# 20880

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 1 تسمية قياسية من 1 منطقة.

| قيم الخواص<br>مسجلة 7 | تسميات أخرى<br>1 في 1 منطقة |
|-----------------------|-----------------------------|
|-----------------------|-----------------------------|

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



99 % الحديد — المتعمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.1 % آثار وشوائب · 0.3 % Cu — 0.3 % Mn — 0.3 % Si — 99 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

## الخواص الميكانيكية

6 قيمة في 1 حالة

| HB  | Z<br>% | A5<br>% | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | الحالة · الأبعاد                 |
|-----|--------|---------|-------------------------|----------------------------------|
| -   | 60     | 24      | 270                     | Bars hotrolled, GOST 11036-75    |
| -   | -      | 4       | 350                     | Bars cold-drawn, GOST 11036-75   |
| 131 | -      | -       | -                       | (hot-rolled), Bars GOST 11036-75 |

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخواص التكنولوجية

| الخاصية       | القيمة               | الوحدة |
|---------------|----------------------|--------|
| قابلية اللحام | without limitations. |        |

1 تسمية • 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| روسيا / رابطة الدول المستقلة | 1     |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة      | 20880 |
|                              | gost  |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 20880

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | —          | 2026/08/19    |