

ورقة بيانات المادة
2026/08/29 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1133 · الفئة 1.1

20KHG2TS

رقم المادة 1.1133

ويُدرج أيضاً باسم 20Mn5

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 71 تسمية قياسية من 19 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	71 في 19 منطقة	17 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



% آثار وشوائب 0.8 · % Cr — 0.4 % Si — 0.4 % Mn — 1.3 % % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 97.2

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

المتنبأ به	المتنبأ به	المتنبأ به	المتنبأ به
BS 547 C°	ACM 464 C°	AE1 714 C°	AE3 802 C°

14 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm ²				NORMALIZED
530				≤ 100
520				100 – 250
500				250 – 500
490				500 – 750
HB	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
≤ 187	≥ 10	≥ 590	≥ 785	15 – 15
KCU kJ/m ²	RM N/mm ²			NORMALIZING 940 - 960°C,DRAWING 630 - 650°C,COOLING AIR, 65°C/H
600	440			60 - 90
KCU kJ/m ²	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
590	22	255-265	430-590	Sheet, GOST 5520-79

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
173	–	51.7	–	211	7.859	20
219	470	51	11.75	208	7.834	100
292	483	48.5	12.2	205	7.803	200
381	–	44.4	12.8	200	7.77	300
487	525	42.7	13.2	191	7.736	400
601	571	39.3	13.5	180	7.699	500
758	–	35.6	13.85	165	7.659	600
925	–	31.9	14.6	–	7.617	700
1094	–	25.9	12.7	–	7.624	800
1135	–	26.4	12.4	–	7.6	900
1167	–	27.7	13.4	–	7.548	1000
1194	–	28.5	14.2	–	7.496	1100
1219	–	29.8	14.8	–	–	1200

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	الحالة · الأبعاد
-	-	-	210	20
-	40.06	-	-	100
-	-	12.1	-	200
-	42.29	-	185	300
-	-	13.5	175	400
-	37.26	-	-	500
-	-	14.1	-	600
-	30.98	-	-	700
586	-	-	-	900
620	-	-	-	1100
الخاصية				القيمة
الخاصية				الوحدة
الكثافة				g/cm³
نقطة التحول Ac1				724 °C
نقطة التحول Ac3				845 °C
نقطة التحول Ar3				815 °C
نقطة التحول Ar1				682 °C
الخواص التكنولوجية				
الخاصية				القيمة
قابلية اللحام				limited weldability.
حساسية تكوّن الفلوكات				not predisposed
هشاشة المراجعة				not predisposed

المعالجة الحرارية			5 نظام معالجة
الخطوة	درجة الحرارة	الوسط	
source joins the operations with + / procedural order			
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—	
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—	
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—	
كربنة	درجة الحرارة غير مذكورة	—	
تطبيع	880–940 °C	—	

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—

التسميات في مختلف المواصفات

71 تسمية 8٠ موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	إسبانيا	4
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20Mn6	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F.1515	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F.1515-20Mn6	une
1021	F.220A	une
1022		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	اليابان	4
1518	S Mn C 420	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SMn420	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SMn420H	jis
1522H	STB510	jis
G10210		
G10220		
G15180		
G15220		
H15211		
H15220	الاسم الخاص بهذه الدرجة	20G
K02700	20Mn2	gb
1022 1518	20MnG	gb
201		
321		
A502		
روسيا / رابطة الدول المستقلة	التشيك	4
20G	12022	csn
20GS2	13030	csn
20GSL	13123	csn
20KHG2T	422 714	csn
20KHG2TS		
20KHGS2	فرنسا	2
20N2M	20M5	afnor
20Г	TU48C	afnor
20Г2		
20HM	دولي	2
22K	22Mn6	iso
22KhNM	22Mn6H	iso
22K	إيطاليا	2
CHN20D2SH	20Mn7	uni
ct.22K	G22Mn3	uni
المملكة المتحدة	بولندا	2
080A20	20G	pn
120M19	25	pn
150M19	أوروبا	1
20Mn5	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
90440	20Mn5	

