

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

2414

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 1 تسمية قياسية من 1 منطقة.

تسميات أخرى	قيم الخواص
1 في 1 منطقة	0 مسجلة

التركيب الكيميائي	النسبة الكتلية بالمئة
لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.	

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

الخواص الميكانيكية		2 قيمة في 1 حالة
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	A5 %
Sheet cold-rolled, GOST 21427.2-83	370–600	15–30

الخواص الفيزيائية		0 قيمة
الحالة · الأبعاد	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m
20	7.6	500

التسميات في مختلف المواصفات	1 تسمية 1 • موثقة كمطابقة
روسيا / رابطة الدول المستقلة	1
2414 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2414

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/08/19