

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

ЧС68-ИД

ويُدرج أيضاً باسم 06Kh16N15M2G2TFR-ID

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و5 تسمية قياسية من 1 منطقة.

تسميات أخرى	قيم الخواص
5 في 1 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 64.1 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.7 % آثار وشوائب • 2.2 % Mo — 14.8 % Ni — 16.3 % Cr — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 64.1

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

5 تسمية 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

5	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	06Kh16N15M2G2TFR-ID الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	06X16H15M2Г2ТФР
gost	06X16H15M2Г2ТФР-ИД
gost	4C68
gost	4C68-ИД

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 4C68-ИД

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/08/19