

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/10

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3207 · الفئة 1.3

ДИ102-МП

رقم المادة 1.3207

ويُدرج أيضاً باسم HS10-4-3-10

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و20 تسمية قياسية من 15 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 8.23	20 في 15 منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 67.4 % آثار وشوائب 9 ● Cr — 4.2 % W — 9.5 % Co — 10 % % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 67.4

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية

7 قيمة في 3 حالة

HB					SOFT ANNEALED
302					Soft annealed
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
80	10	7	540	960	As-delivered state
HB					الحالة · الأبعاد
285					(annealing) , GOST 19265-73

الخواص الفيزيائية

5 قيمة

LAMBDA W/(m·K)	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
–	229	8.3	20
25	–	–	100
27	–	–	200
28	–	–	300
29	–	–	400
30	–	–	500
31	–	–	600
32	–	–	700
32	–	–	900

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.23	g/cm³
نقطة التحول Ac1	800	°C
نقطة التحول Ac3	840	°C
نقطة التحول Ar3	790	°C
نقطة التحول Ar1	750	°C

التسميات في مختلف المواصفات

20 تسمية 20 مؤثقة كمطابقة

1	السويد	4	روسيا / رابطة الدول المستقلة
ss	2736	gost	R9M4K8
1	التشيك	gost	R9M4K8-MP
csn	19861	gost	ДИ102-МП
1	سلوفاكيا	gost	P9M4K8
stn	19 861	2	أوروبا
1	صربيا	din-en	HS10-4-3-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
srps	Č.9683	din-en	S10-4-3-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	بولندا	2	فرنسا
pn	SK10V	afnor	HS10-4-3-10
1	هنغاريا	afnor	Z130WKCDV
msz	R14	1	الولايات المتحدة
1	بلغاريا	aisi-sae	T11348
bds	R9M4K8	1	المملكة المتحدة
1	النمسا	bs	BT42
onorm	S700	1	اليابان
		jis	SKH57
		1	إيطاليا
		uni	HS10-4-3-10

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن ДИ102-МП

[عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني](#) — [مباشرة من صفحة المادة](#).

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3207	2026/09/10