

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/09

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0308 · الفئة 1.0

P2

رقم المادة 1.0308

ويُدرج أيضاً باسم E235


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و69 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	69 في 9 منطقة	13 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

15 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm²	REH N/mm²	AS ROLLED
360	235	≤ 16

RM N/mm ²	REH N/mm ²	AS ROLLED
360	225	16 - 40
360	215	40 - 65
340	-	65 - 100
-	205	65 - 80
-	195	80 - 100

A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
33	215	320-410	to 20
32	205	320-410	20 - 40

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
7.85	20

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
نقطة التحول Ac1	735	C°
نقطة التحول Ac3	854	C°
نقطة التحول Ar3	835	C°
نقطة التحول Ar1	682	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

7 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تلدن	درجة الحرارة غير مذكورة	—

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تلايين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلايين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with (or)		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	هواء
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with (or)		
تلايين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—

69 تسمية 7٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

6	المملكة المتحدة	44	روسيا / رابطة الدول المستقلة
bs	CEW4	gost	08Kh15N5D2T-Sh
bs	CFS4	gost	08X15H5D2T
bs	ERW2	gost	08X15H5D2T-Ш
bs	ERW3	gost	10
bs	ERW4	gost	10Kh14N5M2L
bs	S360	gost	10X14H5M2Л
		gost	A2
5	الولايات المتحدة	gost	CHKH2
uns	G10100 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	CHN2KH
uns	K02504 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	KT-2
aisi-sae	1010 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	L2
aisi-sae	1020	gost	LR2
astm	A 53 GrA	gost	P2
		gost	PA-ZhGr2
4	أوروبا	gost	PA-ZhGr2D
		gost	PA-ZhGr2K
din-en	E235 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	PF2
din-en	RSt 37-2 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	PL2
din-en	S235G2T الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	PVK2
din-en	St 35 الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost	PZhR2
		gost	PZhV2
4	الصين	gost	St2kp
gb	Q215B	gost	V2F
gb	Q215B-b	gost	VSt2kp
gb	Q215B-F	gost	VSt2ps
gb	Q215B-Z	gost	VSt2sp
		gost	ACHK-2
3	فرنسا	gost	ACHS-2
afnor	ES235	gost	ACHV-2
afnor	TS-34a	gost	БНЛ-2
afnor	TU376	gost	ВНС-2-Ш
		gost	Ж50-58
1	إيطاليا	gost	ЖГр2
uni	Fe360	gost	ЖГр2-20
		gost	ЖГр2Д2.5
1	التشيك	gost	ЖГр2К1
csn	11353	gost	ЖГр3Д3
		gost	ЖГр3Д3-5.5
1	كرواتيا	gost	ЖГр3К0.8
hrn	Č0361	gost	ЖГр3К1
		gost	Ст2пс
		gost	Ст2сп
		gost	ЭП410
		gost	ЭП410-Ш

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن P2

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0308	2026/09/09