

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/30

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3243 · الفئة 1.3

R6M5K5-MP

رقم المادة 1.3243

ويُدرج أيضاً باسم HS6-5-2-5

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و49 تسمية قياسية من 19 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.1 g/cm ³	49 في 19 منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



76.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 7.9 % آثار وشوائب · 4.8 % Co — 5 % Mo — 6.3 % W —

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية

8 قيمة في 4 حالة

HB					الحالة · الأبعاد
269					Annealed
HB					SOFT ANNEALED
269					Soft annealed
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
180	14	12	510	850	As-delivered state
HB					الحالة · الأبعاد
269					(annealing) , GOST 19265-73

الخواص الفيزيائية

5 قيمة

RHO_EL nΩ·m	LAMBDA W/(m·K)	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
458	–	220	8.2	20
–	27	–	–	100
–	28	–	–	200
–	29	–	–	300
–	30	–	–	400
–	32	–	–	500
–	36	–	–	600
–	34	–	–	700
–	29	–	–	900
				الخاصية
القيمة		الوحدة		
8.1		g/cm³		الكثافة
840		C°		نقطة التحول Ac1
875		C°		نقطة التحول Ac3
805		C°		نقطة التحول Ar3
765		C°		نقطة التحول Ar1

4 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تسخين مسبق	800-900 °C	—
تقسية	1190-1210 °C	—
مراجعة	550 °C	—
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—

49 تسمية 4 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

فرنسا	12	روسيا / رابطة الدول المستقلة	4
06-05-05-04-02	afnor	R6M5K5	gost
6-5-2-5	afnor	R6M5K5-MP	gost
HS6-5-2-5	afnor	ДИ101-МП	gost
HS6-5-2-5HC	afnor	P6M5K5	gost
HS6-5-2HC	afnor		
Z85WDKCV	afnor		
Z85WDKCV06	afnor		
Z85WDKCV06-05-04-02	afnor	الاسم الخاص بهذه الدرجة HS6-5-2-5	din-en
Z85WDKCV06-05-04-02-05	afnor	الاسم الخاص بهذه الدرجة S 6-5-2-5	din-en
Z85WDKCV06-05-05-04-02	afnor		
Z90WDKCV	afnor		
Z90WDKCV06-05-05-04-02	afnor		
الولايات المتحدة			
T11335	uns		
T11341	uns		
M35	aisi-sae		
M41	aisi-sae		
الاسم الخاص بهذه الدرجة SIL 10	aisi-sae		
T11341	aisi-sae		
إسبانيا			
6-5-2-5	une		
EM35	une		
F.5607	une		
F.5613	une		
HS6-5-2-5	une		
المملكة المتحدة			
3243	bs		
BM35	bs		
الصين			
N029	gb		
W6Mo5Cr4V2Co5	gb		
السويد			
2723	ss		
2733	ss		
بلغاريا			
HS6-5-2-5	bds		
R6M5K5	bds		

1	سلوفاكيا	2	النمسا
stn	19 852	onorm	BOHLERS705
		onorm	S705
1	صربيا	1	دولي
srps	Č.9780	iso	HS6-5-2-5
1	بولندا	1	اليابان
pn	SK5M	jis	SKH55
1	هنغاريا	1	إيطاليا
msz	R8	uni	HS6-5-2-5
1	كوريا الجنوبية	1	التشيك
ks	SKH55 الاسم الخاص بهذه الدرجة	csn	19852

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن R6M5K5-MP

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3243	2026/08/30