

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

# Sv-08Kh14GNT

ويُدرج أيضاً باسم 08Kh14F

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و6 تسمية قياسية من 1 منطقة.

|              |            |
|--------------|------------|
| تسميات أخرى  | قيم الخواص |
| 6 في 1 منطقة | 8 مسجلة    |

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



82.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.2 % آثار وشوائب • 1 % Cu — 1.4 % Ni — 13.8 % Cr — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 82.7 %

المقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

| الخصائص الميكانيكية |    |    |                   |                   |                      |
|---------------------|----|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| KCU                 | Z  | A5 | RE                | RM                | الحالة · الأبعاد     |
| kJ/m <sup>2</sup>   | %  | %  | N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> |                      |
| 590                 | 40 | 15 | 510               | 648               | Casting, GOST 977-88 |

| التسميات في مختلف المواصفات |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 6 تسمية · 1 موثقة كمطابقة   | روسيا / رابطة الدول المستقلة           |
|                             | 6                                      |
|                             | gost 08Kh14F                           |
|                             | gost 08Kh14MF                          |
|                             | gost 08KH14NDL الاسم الخاص بهذه الدرجة |
|                             | gost 08X14MΦ-Ш                         |
|                             | gost 08X14HДЛ                          |
|                             | gost Sv-08Kh14GNT                      |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Sv-08Kh14GNT

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | —          | 2026/08/19    |