

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0310 · الفئة 1.0

Sv-10GA

رقم المادة 1.0310

ويُدرج أيضاً باسم C10D


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و33 تسمية قياسية من 5 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	33 في 5 منطقة	18 مسجلة

التركيب الكيميائي

النسبة الكتلية بالمئة

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثل النسبة الخام للعنصر في الشبكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

محسوبة من التركيب ° م

BS المتنبئ به C° 596	ACM المتنبئ به C° 363	AE1 المتنبئ به C° 722	AE3 المتنبئ به C° 831
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

36
 36
 4

36
 36
 4

HB	KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	780	50	25	216	353	Pipe hot strain, GOST 550-75
–	–	–	24	216	353	Pipe, GOST 8731-87
–	–	–	25	196	314	Pipe, GOST 10705-80
–	–	50	8	–	410	Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88
–	–	55	26	–	290	Rolled stock annealed , GOST 1050-88
–	–	50	8	–	390	Rolled stock, GOST 10702-78
187	–	–	–	–	–	(cold-drawn, cold-worked) , GOST 1050-88
143	–	–	–	–	–	(hot-rolled) , GOST 1050-88
117	–	–	–	–	–	Sheet GOST 4041-71
137	–	–	–	–	–	Pipe GOST 8731-87
137	–	–	–	–	–	Pipe GOST 550-75
115	–	–	–	–	–	Bar GOST 10702-78
A %						الحالة · الأبعاد
≥ 24						335–475 ≤ 16
≥ 24						335–475 ≥ 16
A5 %						الحالة · الأبعاد
32						290–420 4 - 14
Z %	A5 %			RE N/mm ²	RM N/mm ²	NORMALIZING
55	31			205	330	to 80

8
 8

8
 8

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ^{^-6} /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
140	–	–	–	210	7.856	20
190	494	57	12.4	203	7.832	100
263	532	53	13.2	199	7.8	200
352	565	49.6	13.9	190	7.765	300
458	611	45	14.5	182	7.73	400

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
584	682	39.9	14.85	172	7.692	500
734	770	35.7	15.1	160	7.653	600
905	857	32	15.2	–	7.613	700
1081	875	29	12.05	–	7.582	800
1130	795	27	14.08	–	7.594	900
–	666	–	12.6	–	–	1000
–	668	–	14.4	–	–	1100
						الخاصية
الوحدة		القيمة				
g/cm³		7.85				الكثافة
C°		724				نقطة التحول Ac1
C°		876				نقطة التحول Ac3
C°		850				نقطة التحول Ar3
C°		682				نقطة التحول Ar1
الخواص التكنولوجية						
						الخاصية
without limitations.						قابلية اللحام
not predisposed						حساسية تكوّن الفلوكات
not predisposed						هشاشة المراجعة

التسميات في مختلف المواصفات

33 تسمية 4٠ موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	روسيا / رابطة الدول المستقلة
2	28
uns	10
aisi-sae	10GT
	10KHNDP
1	10KHSND
din-en	10ps
	10YuA
1	10XCHД-Ш
jis	ASU10E
	AU10E
1	PA-ZhNGr10TSs
	PK10
	PK10F
	ShKh10
	Sv-10GA
	Sv-10GN
	Sv-10GSMT
	Sv-10KhM
	Sv-10KhMFA
	Sv-10KhMFT
	Sv-10MKh
	Sv-10NMA
	МГ30ЖН1К
	ПК10-6.0
	ПК10-6.4
	ПК10-6.8
	ПК10-7.2
	ПК10-7.6
	ПК10Φ-6.8

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Sv-10GA

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0310	2026/09/11