

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

Sv-30Kh15N35V3BT

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 2 تسمية قياسية من 1 منطقة.

قيم الخواص
مسجلة 10

تسميات أخرى
2 في 1 منطقة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 41.7 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 5.1 % آثار وشوائب · 3.2 % Nb — 15 % Cr — 35 % Ni — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 41.7

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

2 تسمية 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	Sv-30Kh15N35V3BT الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	CB-30X15H35B3E3T

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Sv-30Kh15N35V3BT

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/08/19