

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

C20GC

ويُدرج أيضاً باسم C20E2C


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 10 تسمية قياسية من 6 منطقة.

تسميات أخرى	قيم الخواص
10 في 6 منطقة	5 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
25 – 25	520–820	≥ 320	≥ 11

RM	الحالة · الأبعاد
N/mm ²	
≤ 490	/

المعالجة الحرارية	خطوة	درجة الحرارة	الوسط
1 نظام معالجة	تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	—

التسميات في مختلف المواصفات	10 تسمية · 1 موثقة كمطابقة
دولي	اليابان
3	2
iso	jis
iso	jis
iso	1
2	الولايات المتحدة
din-en	astm
din-en	1
Cp22	الصين
	gb
	1
	ks

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن C20GC

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/08/19