

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/22

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4360 · الفئة 2.4

NiCu30

رقم المادة 2.4360

ويُدرج أيضاً باسم NiCu 30 Fe

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 21 تسمية قياسية من 6 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.8 g/cm³	21 في 6 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● آثار وشوائب · 1.5 % الحديد — المتعم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.5 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.8	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات	21 تسمية · 3 موثقة كمطابقة
الولايات المتحدة	دولي
الاسم الخاص بهذه الدرجة	N04400
N04405	NiCu30
4544	NW4400
B 127	
B 164	
B 185	
B165	
B564	
الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	المملكة المتحدة
5	2
ams	3072-76
ams	NA13
ams	
ams	
ams	
ams	
4730	
	روسيا / رابطة الدول المستقلة
	1
	gost
	NMZhMts28-2,5-1,5

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن NiCu30

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	2.4360	2026/08/22