

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/15

SteelEquivalents.com

SNC631M

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 2 تسمية قياسية من 2 منطقة.

قيم الخواص
8 مسجلة

تسميات أخرى
2 في 2 منطقة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



95 % الحديد — المتّم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب 0.5 % Mn — 0.8 % Cr — 2.8 % Ni — % الحديد — المتّم، ولا تذكره أي مواصفة — 95

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

2 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HV	الحالة · الأبعاد
180	Annealed

HV	الحالة • الأبعاد
180–240	Cold-rolled

التسميات في مختلف المواصفات

1	كوريا الجنوبية	1	اليابان
ks	SNC631M الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis	SNC631M الاسم الخاص بهذه الدرجة

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SNC631M

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/09/15