

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0980 · الفئة 1.0

SPFH590

رقم المادة 1.0980

ويُدرج أيضاً باسم QStE 420 TM

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	11 في 8 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.4 % آثار وشوائب · 0.2 % V · 0.5 % Si · 1.6 % Mn · % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 97.3

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

5 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

A		A80	الحالة · الأبعاد
% · Lo = 5,65 √So		% · Lo = 80 mm	
–		16	≤ 3
19		–	≥ 3
A	RE	RM	الحالة · الأبعاد
%	N/mm ²	N/mm ²	
19–22	420	590	Plate/Sheet Hot-rolled

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

11 تسمية • 4 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة		فرنسا	1
Gr.60		E420D	afnor
الاسم الخاص بهذه الدرجة		A1008 Grade 60 Class 1	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		A1008 Grade 60 Class 2	
أوروبا		دولي	1
2		FeE420	iso
الاسم الخاص بهذه الدرجة		اليابان	1
QStE 420 TM		SPFH590	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة		إيطاليا	1
S420MC		Fe420TM	uni
المملكة المتحدة		السويد	1
HR50F45		2652	ss

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SPFH590

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0980	2026/09/05