

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

# SUH600

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 1 تسمية قياسية من 1 منطقة.

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| قيم الخواص<br>مسجلة 12 | تسميات أخرى<br>1 في 1 منطقة |
|------------------------|-----------------------------|

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



84.8 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 11.5 % Cr — 0.8 % Mn — 0.6 % Mo — 2.4 % آثار وشوائب

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

6 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

| HB  | Z<br>% | A<br>% | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | الحالة · الأبعاد                  |
|-----|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| -   | 30     | 15     | 685                     | 830                     | Bars/Rods Quenching and tempering |
| 321 | -      | -      | -                       | -                       | Quenched and tempered             |
| 269 | -      | -      | -                       | -                       | Annealed                          |

1 تسمية · 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

| اليابان                 | 1          |
|-------------------------|------------|
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | SUH600 jis |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SUH600

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | —          | 2026/09/11    |