

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/01

SteelEquivalents.com

SWCH41K

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 1 تسمية قياسية من 1 منطقة.

تسميات أخرى	قيم الخواص
1 في 1 منطقة	0 مسجلة

التركيب الكيميائي

النسبة الكتلية بالمئة

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo

الخواص الميكانيكية

2 قيمة في 1 حالة

الحالة • الأبعاد	RM N/mm ²	Z %
Wires	710	55

التسميات في مختلف المواصفات

1 تسمية • 1 موثقة كمطابقة

اليابان	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis SWCH41K

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن SWCH41K

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/09/01