

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/07

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1121 • الفئة 1.1

SWR1

رقم المادة 1.1121

ويُدرج أيضاً باسم C10E

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 61 تسمية قياسية من 22 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	61 في منطقة	7 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 98.6 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.2 % آثار وشوائب

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

الخواص الميكانيكية		
HRB	HB	SOFT ANNEALED
73	131	Soft annealed
HB		NORMALIZED
85-140		Normalized
HV		COLD ROLLED
250		Cold rolled

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات		
الولايات المتحدة		إسبانيا
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G10100	C10E
1008	aisi-sae	C10k
الاسم الخاص بهذه الدرجة	1010	F.151
1011	aisi-sae	F.1510
G10080	aisi-sae	F.1510-C 10 k
G10100	aisi-sae	
M1010	aisi-sae	
المملكة المتحدة		فرنسا
040A10	bs	AF-34
045A10	bs	C10RR
045M10	bs	XC10
C10 C10E C10R	bs	XC12
C10E	bs	
CS12	bs	
اليابان		إيطاليا
S09CK	jis	2C10
S09CX	jis	2C15
S10C	jis	C10
S9CK	jis	C15
SPHE	jis	
SWR1	jis	
أستراليا / نيوزيلندا		
1010	as-nzs	
A1010	as-nzs	
CA1010	as-nzs	
HA1010	as-nzs	

2	كوريا الجنوبية
ks	SM10C
ks	SM9CK
1	التشيك
csn	12010
1	سلوفاكيا
stn	12 010
1	هنغاريا
msz	C10
1	رومانيا
stas	OLC10X
1	بلغاريا
bds	08
1	النمسا
onorm	RC12
1	بلجيكا
nbn	C10-2
1	سويسرا
snv	Ck10

3	أوروبا
din-en	C10E الاسم الخاص بهذه الدرجة
din-en	Ck 10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
din-en	Ck15
3	دولي
iso	C10
iso	C15M2
iso	S10C
3	الصين
gb	08
gb	08F
gb	10
2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	08
gost	10
2	السويد
ss	1146
ss	1265
2	بولندا
pn	08X
pn	10

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SWR1

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1121	2026/09/07