

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/25

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7015 · الفئة 1.7

SCr415H

رقم المادة 1.7015

ويُدرج أيضاً باسم 15Cr3


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و36 تسمية قياسية من 14 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
8 مسجلة	36 في 14 منطقة	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

التسميات في مختلف المواصفات

36 تسمية 3 مؤثقة كمطابقة

2	أوروبا	8	الولايات المتحدة
din-en	1.7015	uns	G50150 الاسم الخاص بهذه الدرجة
din-en	15Cr3 الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	5015 الاسم الخاص بهذه الدرجة
2	المملكة المتحدة	aisi-sae	5115
bs	17Cr3	aisi-sae	G50150
bs	523M15	aisi-sae	G51150
2	اليابان	aisi-sae	G51170
jis	SCr415	aisi-sae	G61180
jis	SCr415H	astm	5115
2	كوريا الجنوبية	6	روسيا / رابطة الدول المستقلة
ks	SCr415	gost	15Ch
ks	SCr415H	gost	15KH
1	إسبانيا	gost	15KHA
une	17Cr3	gost	15X
1	التشيك	gost	15X
csn	14120	gost	ct.15X
1	بولندا	5	فرنسا
pn	15H	afnor	12C3
1	رومانيا	afnor	12C8
stas	15Cr9q	afnor	15Cr2RR
1	بلغاريا	afnor	17Cr3
bds	15Ch	afnor	18C3
1	بلجيكا	3	الصين
nbn	15Cr2	gb	15Cr
		gb	15CrA
		gb	ML15Cr

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SCr415H

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7015	2026/08/25