

ورقة بيانات المادة
2026/09/08 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0595 · الفئة 1.0

SM490YB

رقم المادة 1.0595

ويُدرج أيضاً باسم S355K2


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 8 منطقة.

قيم الخواص 6 مسجلة	تسميات أخرى 11 في 8 منطقة	الكثافة 7.85 g/cm³
-----------------------	------------------------------	-----------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

26 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm²	REH N/mm²	FLAT AND LONG PRODUCTS
510-680	-	≤ 3

RM N/mm²	REH N/mm²	FLAT AND LONG PRODUCTS	
470-630	-	3 – 100	
-	355	≤ 16	
-	345	16 – 40	
-	335	40 – 63	
-	325	63 – 80	
-	315	80 – 100	
450-600	295	100 – 150	
450-600	-	150 – 250	
-	285	150 – 200	
-	275	200 – 250	
450-600	-	250 – 400	
A % · Lo = 5,65 √So	A80 % · Lo = 80 mm	الحالة · الأبعاد	
-	14	≤ 1	
-	15	1 – 1.5	
-	16	1.5 – 2	
-	17	2 – 2.5	
-	18	2.5 – 3	
22	-	3 – 40	
21	-	40 – 63	
20	-	63 – 100	
18	-	100 – 150	
17	-	150 – 250	
A %	RE N/mm²	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
15-21	325-365	490-610	Hot-rolled

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

11 تسمية 30 موثقة كمطابقة

1	اليابان	4	أوروبا
jis	SM490YB	din-en	Fe510DD1
1	البرتغال	din-en	S355K2 الاسم الخاص بهذه الدرجة
np	Fe510-DD	din-en	S355K2(+N)
1	جنوب أفريقيا	din-en	S355K2G3 الاسم الخاص بهذه الدرجة
sans	350WD	1	المملكة المتحدة
1	بلجيكا	bs	50DD
nbn	AE355-DD	1	فرنسا
1	كوريا الجنوبية	afnor	E36-4
ks	SM490YB الاسم الخاص بهذه الدرجة		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SM490YB

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0595	2026/09/08