

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7226 • الفئة 1.7

CMo 3 E

رقم المادة 1.7226

ويُدرج أيضاً باسم 34CrMoS4


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.74	11 في 9 منطقة	8 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

7 قيمة في 3 حالة

الخصائص الميكانيكية

A	QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS
% · Lo = 5,65 √So	
11	≤ 16
12	16 – 40
14	40 – 100
15	100 – 160
15	160 – 250
HB	TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY
255	Treated to improve shearability
HB	SOFT ANNEALED
223	Soft annealed

1 قيمة

الخصائص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.74	g/cm³

11 تسمية · 6 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

دولي	الولايات المتحدة
1	2
iso	41350 G الاسم الخاص بهذه الدرجة
	aisi-sae 4135 الاسم الخاص بهذه الدرجة
اليابان	فرنسا
1	2
jis	34CD4u
	afnor 34CR4u الاسم الخاص بهذه الدرجة
إيطاليا	أوروبا
1	1
uni	34CrMoS4 34CrMoS4 الاسم الخاص بهذه الدرجة
صربيا	المملكة المتحدة
1	1
srps	bs 708M32 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	
msz	
CMo 3 E	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن C Mo 3 E
عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7226	2026/09/11