

ورقة بيانات المادة
2026/09/11 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4312 · الفئة 1.4

LH18N9T

رقم المادة 1.4312

ويُدرج أيضاً باسم GX10CrNi18-8

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 43 تسمية قياسية من 15 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
8 مسجلة	43 في 15 منطقة	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 69.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.7 % آثار وشوائب ● Cr — 18.3 % ● Ni — 9 % ● Si — 2 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

5 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

KCU kJ/m²	Z %	A5 %	RE N/mm²	RM N/mm²	QUENCHING 1050 - 1100 °C
981	35	25	177	441	to 100

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

2 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تقسية	950~1050 °C	ماء
تقسية	1050~1100 °C	—

43 تسمية 2٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

روسيا / رابطة الدول المستقلة	اليابان	3
10Ch18N9L	SCS12	jis
10Kh18N9BL	SCS13	jis
10KH18N9L	SCS13A	jis
10X18H9Л		
12KH18N9TL		3
12X18H9TЛ	ZG12Cr18Ni9Ti	gb
PK10Kh18N9T	ZG1Cr18Ni9	gb
ПК10X18H9T-6.4	ZG1Cr18Ni9Ti	gb
ПК10X18H9T-6.8		
ПК10X18H9T-7.2		2
ПК10X18H9T-7.6	Z10CN18-9M	afnor
X18H9БЛ	Z6CN18-10M	afnor
الولايات المتحدة	التشيك	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة J92701	422 931	csn
CF-16F	422933	csn
J92630		
J92701		2
J92710	LH18N9	pn
	LH18N9T	pn
المملكة المتحدة	هنغاريا	2
302C25	AoX12CrNi18-9	msz
ANC 3 grade A	AoX12CrNiTi18-9	msz
ANC3A		

1	أوروبا
din-en	GX10CrNi18-8 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	إيطاليا
uni	GX6CrNi20-10
1	السويد
ss	2333

2	رومانيا
stas	T15NiCr180
stas	T15TiNiCr180
2	بلغاريا
bds	Ch18N10SL
bds	Ch18N10TSL
2	كوريا الجنوبية
ks	SSC12
ks	SSC13A

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن LH18N9T

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4312	2026/09/11