

رقم المادة 1.4848 · الفئة 1.4

LH25N19S2

رقم المادة 1.4848

ويُدرج أيضاً باسم GX40CrNiSi25-20


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و20 تسمية قياسية من 10 منطقة.

قيم الخواص مسجلة 9	تسميات أخرى 20 في 10 منطقة	الكثافة 7.85 g/cm³
---	---	---


النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقَارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوارثيتي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في الشبكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السائل)، لذا لا تُنتج هنا أي درجة حرارة تحول.

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING 1100°C
28	25	245	491	to 100

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

20 تسمية · 4 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
J94203 الاسم الخاص بهذه الدرجة	20KH25N19S2L	gost
J94204 الاسم الخاص بهذه الدرجة	20X25H19C2Л	gost
J94224 الاسم الخاص بهذه الدرجة		1
HK		أوروبا
J94203	GX40CrNiSi25-20 الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
J94204		1
J94224		فرنسا
	Z40CN25-20M	afnor
		1
		إسبانيا
SCH 21	F.8452	une
SCH 22X		1
SCH22		إيطاليا
	GX40CrNi26-20	uni
		1
		التشيك
	422 952	csn
		1
		بولندا
	LH25N19S2	pn

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن LH25N19S2

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4848	2026/08/25