

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/19

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2067 · الفئة 1.2

# Č.4145

## رقم المادة 1.2067

ويُدرج أيضاً باسم 100Cr6

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و53 تسمية قياسية من 20 منطقة.

| قيم الخواص<br>15 مسجلة | تسميات أخرى<br>53 في 20 منطقة | الكثافة<br>g/cm³ 7.85 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|

النسبة الكتلية بالمئة


### التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 96.4 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.7 % آثار وشوائب · 1 % C — 1.5 % Cr — 0.4 % Ni

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

### درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخواص الميكانيكية

13 قيمة في 7 حالة

|                          |        |                         |                         |                               |                  |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| A80<br>%                 |        | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |                         | SOFT ANNEALED                 |                  |
| 11                       |        | 750                     |                         | 0.3 – 3                       |                  |
| HB                       |        |                         |                         | الحالة · الأبعاد              |                  |
| 201                      |        |                         |                         | Hot rolled                    |                  |
| RM<br>N/mm <sup>2</sup>  |        |                         |                         | QUENCHED AND TEMPERED         |                  |
| 1300–2100                |        |                         |                         | 0.3 – 3                       |                  |
| HV                       |        | HB                      |                         | SOFT ANNEALED                 |                  |
| 235                      |        | 223                     |                         | Soft annealed                 |                  |
| HV                       |        |                         |                         | QUENCHED AND TEMPERED         |                  |
| 405–630                  |        |                         |                         | Quenched and tempered         |                  |
| KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> | Z<br>% | A5<br>%                 | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup>       | الحالة · الأبعاد |
| 440                      | 45     | 20                      | 370–410                 | 590–730                       | Steel            |
| HB                       |        |                         |                         | الحالة · الأبعاد              |                  |
| 179–207                  |        |                         |                         | SHKH15 ( ШХ15 ) , GOST 801-78 |                  |

| الخواص الفيزيائية |                   |                               |          |                          |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| RHO_EL<br>nΩ·m    | LAMBDA<br>W/(m·K) | ALPHA<br>10 <sup>^-6</sup> /K | E<br>GPa | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | الحالة · الأبعاد |
| –                 | –                 | –                             | 211      | 7.812                    | 20               |
| 390               | –                 | 11.9                          | –        | 7.79                     | 100              |
| 470               | 40                | 15.1                          | –        | 7.75                     | 200              |
| 520               | –                 | 15.5                          | –        | 7.72                     | 300              |
| –                 | 37                | 15.6                          | –        | 7.68                     | 400              |
| –                 | 32                | 15.7                          | –        | 7.64                     | 500              |
| الخاصية           |                   |                               |          |                          | الخاصية          |
| الوحدة            |                   |                               |          |                          | الكثافة          |
| g/cm <sup>3</sup> |                   |                               |          |                          | 7.85             |
| C°                |                   |                               |          |                          | 724              |
| C°                |                   |                               |          |                          | 900              |
|                   |                   |                               |          |                          | نقطة التحول Ac1  |
|                   |                   |                               |          |                          | نقطة التحول Ac3  |

| الخاصية         | القيمة | الوحدة |
|-----------------|--------|--------|
| نقطة التحول Ar3 | 713    | °C     |
| نقطة التحول Ar1 | 700    | °C     |

الخواص التكنولوجية

| الخاصية               | القيمة      | الوحدة |
|-----------------------|-------------|--------|
| حساسية تكوّن الفلوكات | predisposed |        |
| هشاشة المراجعة        | predisposed |        |

المعالجة الحرارية

3 نظام معالجة

| الخطوة | درجة الحرارة            | الوسط |
|--------|-------------------------|-------|
| تقسية  | درجة الحرارة غير مذكورة | —     |
| تقسية  | 820–860 °C              | زيت   |
| تلدين  | درجة الحرارة غير مذكورة | —     |

التسميات في مختلف المواصفات

53 تسمية · 5 موثقة كمطابقة

| الولايات المتحدة               | 12       | الصين                          | 4      |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| AMS 6440                       | uns      | 9SiCr                          | gb     |
| G52986                         | uns      | Cr2                            | gb     |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة J19965 | uns      | CrV                            | gb     |
| K23080                         | uns      | GCr15                          | gb     |
| S-22141                        | uns      |                                |        |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة T61203 | uns      | أوروبا                         | 3      |
| 52100                          | aisi-sae | 1.2067                         | din-en |
| E 52100                        | aisi-sae | الاسم الخاص بهذه الدرجة 100Cr6 | din-en |
| L1                             | aisi-sae | الاسم الخاص بهذه الدرجة 102Cr6 | din-en |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة L3     | aisi-sae | فرنسا                          | 3      |
| T61203                         | aisi-sae | 100Cr6                         | afnor  |
| A646                           | astm     | 100Cr6RR                       | afnor  |
|                                |          | Y100C6                         | afnor  |
| المملكة المتحدة                | 4        | روسيا / رابطة الدول المستقلة   | 3      |
| 2067                           | bs       | KH                             | gost   |
| 534A99                         | bs       | ShCh15                         | gost   |
| 535A99                         | bs       | ShKh15                         | gost   |
| BL3                            |          |                                |        |
| إسبانيا                        | 4        | بولندا                         | 3      |
| 100                            | une      | ŁH15                           | pn     |
| 100Cr6                         | une      | LH15                           | pn     |
| Cr6                            | une      | NC4                            | pn     |
| F.5230                         | une      |                                |        |

|       |                |     |                                    |
|-------|----------------|-----|------------------------------------|
| 1     | اليابان        | 2   | دولي                               |
| jis   | SUJ2           | iso | 100Cr6                             |
|       |                | iso | 3505                               |
| 1     | السويد         |     |                                    |
| ss    | 2258           | 2   | الولايات المتحدة / الطيران والفضاء |
|       |                | ams | 6440                               |
| 1     | سلوفاكيا       | ams | 6444                               |
| stn   | 14 100         |     |                                    |
|       |                | 2   | إيطاليا                            |
| 1     | صربيا          | uni | 100Cr6                             |
| srps  | Č.4145         | uni | 102Cr6KU                           |
|       |                |     |                                    |
| 1     | هنغاريا        | 2   | التشيك                             |
| msz   | K4             | csn | 14100                              |
|       |                | csn | 14109                              |
| 1     | النمسا         |     |                                    |
| onorm | BOHLERK200     | 2   | بلغاريا                            |
|       |                | bds | 102Cr6                             |
| 1     | كوريا الجنوبية | bds | Ch                                 |
| ks    | STB2           |     |                                    |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Č.4145

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.2067     | 2026/09/19    |