

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/20

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4571 · الفئة 1.4

Č.4574

رقم المادة 1.4571

ويُدرج أيضاً باسم X6CrNiMoTi17-12-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و72 تسمية قياسية من 17 منطقة.

قيم الخواص مسجلة 21	تسميات أخرى 72 في 17 منطقة	معامل المرونة GPa 199	الكثافة g/cm³ 8
------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



65.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.1 % آثار وشوائب · 17.5 % Cr — 12 % Ni — 2.3 % Mo — 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

14 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

الحالة · الأبعاد					
HB	Z %	A5 %	RM N/mm ²		
–	34	22	410	Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75	
–	–	7	460–510	Rolled stock, GOST 1414-75	
160	–	–	–	Rolled stock GOST 1414-75	
الحالة · الأبعاد					
HV	HRB	HB	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²
–	–	–	40	205	520
200	90	187	–	–	–
Plate/Sheet Hot-rolled					
Hot-rolled					
HB					
SOFT ANNEALED					
215					
Soft annealed					
HB					
SOLUTION ANNEALED					
210					
Solution annealed					

13 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
-	-	-	198	7.83	20
470	78	11.9	183	-	100
-	67	12.5	-	-	200
479	-	-	166	-	300
517	-	13.6	-	-	400
-	-	14.2	-	-	500
571	-	-	-	-	600
					الخاصية
الوحدة					القيمة
g/cm³					8
					الكثافة
GPa					199
					معامل المرونة
K/6-^10					15.7
					معامل التمدد الحراري
W/(m·K)					15
					الموصلية الحرارية
J/(kg·K)					500
					السعة الحرارية النوعية
nΩ·m					750
					المقاومية الكهربائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ac1	735	C°
نقطة التحول Ac3	866	C°
نقطة التحول Ar3	840	C°
نقطة التحول Ar1	685	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	is not used.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تلدين إذابي	درجة الحرارة غير مذكورة	—

التسميات في مختلف المواصفات

روسيا / رابطة الدول المستقلة	12	الولايات المتحدة	8
08Ch16N11M3T	gost	S31635	uns
08Ch17N13M2T	gost	316H	aisi-sae
08KH17N13M2T	gost	316Ti	aisi-sae
08X17H13M2T	gost	318	aisi-sae
08X17H13M2T	gost	S31635	aisi-sae
10Ch17N13M2T	gost	A 182 Grade F316Ti	astm
10Ch17N13M3T	gost	A312	astm
10KH17N13M2T	gost	TP 316Ti	astm
10X17H13M2T	gost		
10X17H13M2T	gost		
X17H13M2T	gost		
ЭИ448	gost		
المملكة المتحدة	9	فرنسا	6
		Z6 CNDT 17-12	afnor
		Z6CNDNB17-12B	afnor
		Z6CNDT17-13	afnor
		Z6CNDT17-2	afnor
		Z6CNT17-12	afnor
		Z6NDT17-12	afnor
الصين	6		
321S12	bs	0Cr18Ni12Mo2Ti	gb
4 Ti	bs	0Cr18Ni12Mo3Ti	gb
58J	bs	1Cr18Ni12Mo2Ti	gb
EN58J	bs	1Cr18Ni12Mo3Ti	gb
S17EN58J	bs	Cr18Ni12Mo2T	gb
		OCr18Ni12Mo2Ti	gb

إسبانيا	السويد	3
F.310.B	2350	ss
F.3535	2350-02	ss
F.3552	2353	ss
F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03		
X6CrNiMoTi17-12-2		
اليابان	التشيك	3
316Ti	17347	csn
SUS 316Ti	17347PH	csn
SUS 316TiTB	17348	csn
SUS 316TiTP		
بولندا	النمسا	2
H17N13M2T	X6CrNiMoi17-17-122S	onorm
H17N13M2T H18N10MT	X6CrNiMoTi17-12-2S	onorm
H17N13M2T lub H18N10MT		
H18N10MT		
أوروبا	سلوفاكيا	1
1.4571	17 348	stn
X10CrNiMoTi18-10		
X6CrNiMoTi17-12-2		
إيطاليا	صربيا	1
X6CrNiMoTi 17 12 KG	Č.4574	srps
X6CrNiMoTi 17 12 KW		
X6CrNiMoTi1712		
يوغوسلافيا السابقة	فنلندا	1
Č.4574	761	sfs

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Č.4574

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4571	2026/08/20